

AN: PAT 2002-068494
TI: Sintered soft magnetic material used in magnetic valves consists of a starting mixture containing a ferromagnetic component as the main phase and an electrically non-conducting or poorly conducting component as the secondary phase
PN: EP1168381-A2
PD: 02.01.2002
AB: NOVELTY - Sintered soft magnetic material consists of a starting mixture containing a ferromagnetic first component as the main phase and an electrically non-conducting or poorly conducting second component as the secondary phase. The second component is the grain boundary phase after sintering. DETAILED DESCRIPTION - An INDEPENDENT CLAIM is also included for a process for the production of the sintered soft magnetic material comprising preparing a starting mixture containing a ferromagnetic component as the main phase and an electrically non-conducting or poorly conducting component as the secondary phase, and an organic binder, mixing the mixture, molding, removing the binder, and sintering. Preferred Features: The first component is a powdered component in the form of a pure iron powder or iron alloy powder containing 0-55 weight % cobalt and/or 0.2-20 weight % chromium and/or 0.1-10 silicon and/or 0-70 weight % nickel. The second component contains iron oxide, manganese oxide, soft ferrite, hard ferrite, iron silicide, nickel silicide, cobalt silicide, iron boride, nickel boride, cobalt boride, aluminum oxide, zirconium oxide, titanium oxide, silicon oxide or powdered glass components.; USE - Used in magnetic valves. ADVANTAGE - The material has a heterogeneous structure and a high saturation polarization.
PA: (BOSC) BOSCH GMBH ROBERT;
IN: AICHELE W; CZERWINSKI K; DRAXLER W; REINSCH B;
FA: EP1168381-A2 02.01.2002; DE10031923-A1 17.01.2002;
CO: AL; AT; BE; CH; CY; DE; DK; EP; ES; FI; FR; GB; GR; IE; IT; LI; LT; LU; LV; MC; MK; NL; PT; RO; SE; SI; TR;
DR: AL; AT; BE; CH; CY; DE; DK; ES; FI; FR; GB; GR; IE; IT; LI; LT; LU; LV; MC; MK; NL; PT; RO; SE; SI; TR;
IC: B22F-003/10; C22C-038/30; C22C-038/52; H01F-001/24; H01F-001/26; H01F-001/33; H01F-003/08; H01F-007/08;
MC: L03-B02A1; V02-A02C; V02-E02A1; X25-L01A;
DC: L03; P53; V02; X25;
PR: DE1031923 30.06.2000;
FP: 02.01.2002
UP: 25.02.2002



19 BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT

12 **Offenlegungsschrift**
10 **DE 100 31 923 A 1**

21 Aktenzeichen: 100 31 923.8
22 Anmeldetag: 30. 6. 2000
43 Offenlegungstag: 17. 1. 2002

51 Int. Cl.⁷:
H 01 F 1/26
H 01 F 7/08
H 01 F 3/08
B 22 F 3/10
C 22 C 38/30
C 22 C 38/52
// F01L 9/04

DE 100 31 923 A 1

71 Anmelder:
Robert Bosch GmbH, 70469 Stuttgart, DE

72 Erfinder:
Draxler, Waldemar, Dr., 71706 Markgröningen, DE;
Aichele, Wilfried, Dr., 71364 Winnenden, DE;
Reinsch, Bernd, Dr., 71642 Ludwigsburg, DE;
Czerwinski, Klaus, 73574 Iggingen, DE

56 Entgegenhaltungen:
DE-AS 11 73 196
DE-AS 10 37 351
DE 36 03 061 A1
GB 8 12 295
US 52 27 235
EP 08 44 623 A1
EP 05 41 887 A1
EP 00 88 992 A2
JP 56-38 402 A

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

64 Weichmagnetischer Werkstoff mit heterogenem Gefügebau und Verfahren zu dessen Herstellung

57 Es wird ein weichmagnetischer Werkstoff mit heterogenem Gefügebau, insbesondere zur Verwendung in Magnetventilen, und ein Verfahren zur Herstellung eines derartigen Werkstoffes vorgeschlagen. Dazu wird zunächst eine Ausgangsmischung, aus der sich nach dem Sintern der weichmagnetische Werkstoff bildet, mit einer ferromagnetischen, insbesondere pulverförmigen ersten Ausgangskomponente als Hauptphase und einer elektrisch nicht oder schlecht leitenden, insbesondere pulverförmigen, ferromagnetischen oder ferrimagnetischen zweiten Ausgangskomponente als Sekundärphase sowie einem organischen Binder vermischt. Nach dem Sintern der Ausgangsmischung liegt die zweite Ausgangskomponente in dem erzeugten Werkstoff dann zumindest weitgehend als Korngrenzenphase vor. Das vorgeschlagene Herstellungsverfahren umfasst die Verfahrensschritte: Bereitstellen der Ausgangsmischung, Mischen der Ausgangsmischung, Formgebung der Ausgangsmischung, Entbindern der geformten Ausgangsmischung und Sintern der geformten Ausgangsmischung zu dem weichmagnetischen Werkstoff.

DE 100 31 923 A 1

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen weichmagnetischen Werkstoff mit heterogenem Gefügebau, insbesondere zur Verwendung in Magnetventilen, und ein Verfahren zur Herstellung eines derartigen Werkstoffes nach der Gattung der unabhängigen Ansprüche.

Stand der Technik

[0002] In der Kraftstoffeinspritztechnik werden zunehmend Hochleistungsmagnetventile mit immer leistungsfähigeren Magnetkreis-Baugruppen eingesetzt, um durch hohe magnetische Haltekräfte und kürzere Schaltzeiten den wachsenden Anforderungen an reduzierten Verbrauch und verbesserten Emissionswerten entsprechen zu können. Die Schlüsseleigenschaften der weichmagnetischen Werkstoffe sind dabei hohe Werte der Sättigungspolarisation und der magnetischen Permeabilität, gepaart mit einem hohen spezifischen elektrischen Widerstand zur Verringerung von Wirbelstromverlusten. Diese physikalisch konträre Forderung ist mit homogenen, kompakten Magnetwerkstoffen nur unzureichend zu erfüllen. So sind legierungstechnisch zwar spezifische elektrische Widerstände von bis zu $2 \mu\Omega\text{m}$ möglich, diese hochlegierten Werkstoffe weisen jedoch niedrige Werte der Sättigungspolarisation auf und sind zudem nicht spanend bearbeitbar.

[0003] Bekannte weichmagnetische Werkstoffe mit heterogenem Gefügebau, das heißt Werkstoffe in denen die Körner einer insbesondere ferromagnetischen Hauptphase durch eine nicht-magnetische Zwischenkornphase (Sekundärphase) voneinander getrennt sind, beruhen einerseits auf polymerbeschichteten, presstechnisch verarbeiteten Eisenpulvern. Derartige polymerbeschichtete Eisenpulver haben jedoch den Nachteil einer ungenügenden Kraftstoffbeständigkeit, einer unzureichenden Bearbeitbarkeit und thermischen Maßhaltigkeit. Darüber hinaus weisen sie relativ niedrige Werte der erreichbaren Sättigungspolarisation und der magnetischen Permeabilität auf. Andererseits sind weichmagnetische Werkstoffe mit heterogenem Gefügebau bekannt, die auf pulvertechnisch hergestellten Werkstoffen beruhen und eine keramische Sekundärphase und eine grobkörnige, magnetische Hauptphase aufweisen. Diese Werkstoffe sind zwar kraftstoffbeständig und bedingt mechanisch bearbeitbar, weisen durch ihre hohe Porosität jedoch ebenfalls unzureichend niedrige Werte der Sättigungspolarisation und der magnetischen Permeabilität auf.

Vorteile der Erfindung

[0004] Der erfindungsgemäße weichmagnetische Werkstoff mit heterogenem Gefügebau und das Verfahren zu dessen Herstellung hat gegenüber dem Stand der Technik den Vorteil, dass hohe Werte der Sättigungspolarisation von bis zu 1,7 Tesla, der magnetischen Permeabilität und gleichzeitig auch des spezifischen elektrischen Widerstandes von typischerweise mehr als $5 \mu\Omega\text{m}$ erreichbar sind. Darüber hinaus ist vorteilhaft, dass der zunächst vor dem Sintern in Form eines Compounds vorliegende Werkstoff durch spritzgieß- oder presstechnische Formgebung bearbeitbar ist, so dass damit auch komplex geformte Magnetkreiskomponenten herstellbar sind.

[0005] Weiterhin ist vorteilhaft, dass bei dem Gefüge des erfindungsgemäßen weichmagnetischen Werkstoffes die weichferromagnetische Hauptphase derart in das Netzwerk der Sekundärphase eingebettet ist, dass keine oder nur eine geringe elektrische Anbindung zwischen den Körnern der Hauptphase untereinander vorliegt (elektrische Entkopp-

lung). Dies beruht darauf, dass die Verdichtung des Werkstoffes bzw. Compounds beim Sintern wesentlich von der gegenüber der Hauptphase sehr feinkörnigen Sekundärphase getragen wird. Auf diese Weise werden somit die gewünschten hohen Werte des spezifischen elektrischen Widerstandes des erhaltenen weichmagnetischen Werkstoffes erreicht.

[0006] Der erfindungsgemäße Werkstoff ist darüber hinaus mechanisch gut bearbeitbar und weist, da darin keine polymeren Gefügeanteile enthalten sind, gleichzeitig eine hohe thermische Maßhaltigkeit und Kraftstoffbeständigkeit auf.

[0007] Das erfindungsgemäße Verfahren ist somit insgesamt zur Herstellung endformnaher, komplex geformter Magnetkreiskomponenten wie Magnetscheiben, Magnetköpfe oder Magnetanker geeignet.

[0008] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindungen ergeben sich aus den in den Unteransprüchen genannten Maßnahmen.

[0009] So ist die elektrisch nicht oder schlecht leitende Sekundärphase bevorzugt eine ferromagnetische oder ferrimagnetische Sekundärphase, deren Korngröße zwei Mal bis einhundert Mal kleiner ist als die Korngröße der ferromagnetischen Hauptphase. Damit ist gewährleistet, dass die Körner der Hauptphase beim Compoundieren vollständig von einer dünnen, sinteraktiven Schicht der Sekundärphase umgeben sind. Aufgrund der geringen Teilchengröße der Sekundärphase ist es darüber hinaus möglich, deren Volumenanteil insgesamt klein zu halten, so dass der Volumenanteil der weichmagnetischen Hauptphase insgesamt hoch ist.

[0010] Durch die Variation der Sintertemperatur und der Sinterdauer während des Sinterns kann zudem der Grad der Verdichtung in dem weichmagnetischen Werkstoff über die Anzahl der Kontakte zwischen den einzelnen Körnern der Hauptphase und damit der spezifische elektrische Widerstand in einfacher Weise eingestellt werden.

[0011] Aufgrund der ferromagnetischen oder ferrimagnetischen Eigenschaften der Sekundärphase ist es weiter möglich, die magnetische Koppelung zwischen den Körnern der Hauptphase zu verbessern und dadurch die magnetische Permeabilität der hergestellten Magnetkreiskomponenten zu erhöhen. Schließlich wird die magnetische Permeabilität auch dadurch zusätzlich verbessert, dass die Sekundärphase dank der sehr geringen Korngröße nur als dünne Schicht zwischen den Körnern der Hauptphase vorliegt.

[0012] Da der erfindungsgemäße weichmagnetische Werkstoff auch durch Metallpulver-Spritzgießen (MIM) verarbeitbar ist, können zur weiteren Verringerung von Wirbelstromverlusten in den schließlich erhaltenen Bauteilen in einer Weiterführung der Erfindung in einfacher, an sich bekannter Weise auch ein oder mehrere Schlitze mit typischen Breiten von 0,1 mm bis 0,5 mm eingebracht werden. Diese Bauteile eignen sich dann aufgrund der verringerten Wirbelstromverluste besonders gut als Magnetkreiskomponenten.

Ausführungsbeispiele

[0013] Zur Herstellung des weichmagnetischen Werkstoffes mit heterogenem Gefügebau wird zunächst eine ferromagnetische Hauptphase, insbesondere eine weichferromagnetische Hauptphase, in Form eines ersten Ausgangspulvers mit einer elektrisch nicht oder schlecht leitenden, optional ferro- oder ferrimagnetischen Sekundärphase in Form eines zweiten Ausgangspulvers durch Kneten mit einem temporär zugesetzten organischen Binder wie beispielsweise Mikrowachs oder einem Bindersystem mit Polypropylen und Cyclododecan compoundiert.

[0014] Die Korngröße der Hauptphase liegt dabei im Bereich von technisch üblichen Pulvern für das Metallpulver-Spritzgießen (Mild) oder für die konventionelle Pulvermetallurgie (PM). Die Korngröße der Sekundärphase ist jeweils zwei Mal bis einhundert Mal kleiner als die Korngröße der Hauptphase.

[0015] Auf diese Weise wird gewährleistet, dass die Hauptphase durch das Compoundieren zumindest weitgehend bzw. vollständig von einer dünnen, sinteraktiven Schicht der Sekundärphase umgeben ist.

[0016] Der derart hergestellte Compound-Werkstoff wird nach spritzgießtechnischer oder presstechnischer Formgebung dann in an sich bekannter Weise so entbindert und gesintert, dass bei maximaler Verdichtung die chemische Wechselwirkung zwischen der Hauptphase und der Sekundärphase minimal ist. Damit wird erreicht, dass die Verdichtung beim Sintern wesentlich von der gegenüber der Hauptphase sehr feinkörnigen Sekundärphase getragen wird.

[0017] Im Einzelnen eignet sich als erstes Ausgangspulver, d. h. als weicherferromagnetische Hauptphase, besonders ein Eisenpulver oder ein Legierungspulver von Eisen mit mindestens einem Element ausgewählt aus der Gruppe Cobalt, Chrom, Silizium oder Nickel und gegebenenfalls weiteren Legierungselementen. Der Anteil des Cobalts in dem Legierungspulver liegt dabei zwischen 0 und 55 Masseprozent, der des Chroms zwischen 0,2 bis 20 Masseprozent, der des Siliziums zwischen 0,1 bis 10 Masseprozent und der des Nickels zwischen 1 und 70 Masseprozent.

[0018] Für die elektrisch nicht oder schlecht leitende Sekundärphase kommen vor allem Eisenoxidpulver, Manganoxidpulver, Weichferrite, Hartferrite, Eisen-, Nickel- und Cobalt-Silicide, Eisen-, Nickel- und Cobalt-Boride, Al_2O_3 , Zirkoniumdioxid, Titandioxid, Siliziumdioxid oder Gläser bzw. Glaspulver in Frage.

[0019] Unter einem elektrisch nicht oder schlecht leitenden Material bzw. zweiten Ausgangspulver wird dabei insbesondere ein Material verstanden, dessen spezifischer elektrischer Widerstand oberhalb von $10 \mu\Omega m$ liegt.

[0020] Die Verarbeitung des Gemisches aus der weicherferromagnetischen Hauptphase und der elektrisch nicht oder schlecht leitenden Sekundärphase erfolgt entweder durch Metallpulver-Spritzgießen (MIM), wobei die Hauptphase eine Korngröße von $D_{50} = 1$ bis $50 \mu m$, vorzugsweise $3-20 \mu m$, aufweist. Die Korngröße der Sekundärphase beträgt dabei $D_{50} = 0,01$ bis $10 \mu m$, vorzugsweise $0,1 \mu m-1 \mu m$.

[0021] Alternativ zu dem Metallpulver-Spritzgießen eignen sich zur Herstellung des weichmagnetischen Werkstoffes auch konventionelle Techniken der Pulvermetallurgie. Dazu wird die Hauptphase mit einer Korngröße von $D_{50} = 10$ bis $300 \mu m$, vorzugsweise 20 bis $100 \mu m$, eingesetzt. Die Korngröße der Sekundärphase beträgt in diesem Fall $D_{50} = 1$ bis $100 \mu m$, vorzugsweise 1 bis $10 \mu m$.

[0022] Hinsichtlich weiterer Details zu dem Verfahren zur Herstellung des weichmagnetischen Werkstoffes sei im Übrigen auf die Anmeldung DE 199 60 095.3 verwiesen.

Patentansprüche

1. Gesinterter weichmagnetischer Werkstoff mit heterogenem Gefügebau, insbesondere zur Verwendung in Magnetventilen, mit einer Ausgangsmischung, aus der sich nach dem Sintern der weichmagnetische Werkstoff bildet, die eine ferromagnetische erste Ausgangskomponente als Hauptphase und eine elektrisch nicht oder schlecht leitende zweite Ausgangskomponente als Sekundärphase aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Ausgangskomponente nach

dem Sintern in dem weichmagnetischen Werkstoff zumindest weitgehend als Korngrenzenphase vorliegt.

2. Weichmagnetischer Werkstoff nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Ausgangskomponente eine pulverförmige Ausgangskomponente in Form eines Reineisenpulvers oder eines Eisenlegierungspulvers ist.

3. Weichmagnetischer Werkstoff nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Eisenlegierung Cobalt in einem Anteil von 0 bis 55 Masseprozent und/oder Chrom in einem Anteil von 0,2 bis 20 Masseprozent und/oder Silizium in einem Anteil von 0,1 bis 10 Masseprozent und/oder Nickel in einem Anteil von 0 bis 70 Masseprozent enthält.

4. Weichmagnetischer Werkstoff nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die elektrisch nicht oder schlecht leitende zweite Ausgangskomponente eine pulverförmige, insbesondere ferromagnetische oder ferromagnetische zweite Ausgangskomponente ist.

5. Weichmagnetischer Werkstoff nach Anspruch 1 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Ausgangskomponente ein Eisenoxid, ein Manganoxid, ein Weichferrit, ein Hartferrit, ein Eisensilicid, ein Nickel-silicid, ein Cobaltsilicid, ein Eisenborid, ein Nickelborid, ein Cobaltborid, ein Aluminiumoxid, ein Zirkoniumoxid, ein Titanoxid, ein Siliziumoxid oder pulverförmige Glasbestandteile enthält.

6. Weichmagnetischer Werkstoff nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Korngröße der ersten Ausgangskomponente (Hauptphase) zwei Mal bis einhundert Mal kleiner ist als die Korngröße der zweiten Ausgangskomponente (Sekundärphase).

7. Weichmagnetischer Werkstoff nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die zumindest weitgehend durch die zweite Ausgangskomponente gebildete Korngrenzenphase nach dem Sintern die Pulverteilchen der ersten Ausgangskomponente zumindest bereichsweise umgibt.

8. Weichmagnetischer Werkstoff nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ausgangsmischung 75 bis 99 Gewichtsprozent der ersten pulverförmigen Ausgangskomponente, 1 bis 25 Gewichtsprozent der zweiten pulverförmigen Ausgangskomponente und 0 bis 5 Gewichtsprozent eines organischen Binders enthält.

9. Verfahren zur Herstellung eines weichmagnetischen Werkstoffes mit heterogenem Gefügebau, insbesondere eines weichmagnetischen Werkstoffes nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche, mit folgenden Verfahrensschritten: a) Bereitstellen einer Ausgangsmischung mit einer ferromagnetischen Ausgangskomponente als Hauptphase, einer elektrisch nicht oder schlecht leitenden zweiten Ausgangskomponente als Sekundärphase und einem organischen Binder, b) Mischen der Ausgangsmischung, c) Formgebung der Ausgangsmischung, d) Entbindern der geformten Ausgangsmischung und e) Sintern der geformten Ausgangsmischung zu dem weichmagnetischen Werkstoff.

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass zur Formgebung gemäß Verfahrensschritt c) ein Spritzgießen, insbesondere ein Metallpulver-Spritzgießen (MIM), oder ein pulvermetallurgisches Formgebungsverfahren eingesetzt wird.

11. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Ausgangskomponente

und/oder die zweite Ausgangskomponente in Form eines pulverförmigen Ausgangswerkstoffs eingesetzt werden, wobei die erste Ausgangskomponente durch das Mischen der Ausgangsmischung zumindest weitgehend oder vollständig von einer dünnen, sinteraktiven Schicht der zweiten Ausgangskomponente umgeben wird.

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

AN: PAT 1999-191088
TI: Weakly magnetic deformable composite substance
PN: DE19735271-A1
PD: 25.02.1999
AB: NOVELTY - The material is made up of a powder which has weakly magnetic properties. The powder grains or granules are coated with the non- magnetic thermoplastic binder. The binder is preferably insoluble in organic aliphatic solvents. DETAILED DESCRIPTION - INDEPENDENT CLAIMS are also included to a substance made of weakly magnetic powder granules coated with an aluminum compound, and to a method of manufacturing the substance.;
PA: (BOSC) BOSCH GMBH ROBERT;
IN: AICHELE W; KOCH H;
FA: DE19735271-A1 25.02.1999; DE59808444-G 26.06.2003; WO9909565-A1 25.02.1999; EP931322-A1 28.07.1999; DE19735271-C2 04.05.2000; EP1061534-A2 20.12.2000; JP2001504283-W 27.03.2001; US6537389-B1 25.03.2003; EP931322-B1 21.05.2003;
CO: AT; BE; CH; CY; DE; DK; EP; ES; FI; FR; GB; GR; IE; IT; JP; LU; MC; NL; PT; SE; US; WO;
DN: JP; US;
DR: AT; BE; CH; CY; DE; DK; ES; FI; FR; GB; GR; IE; IT; LU; MC; NL; PT; SE;
IC: H01F-001/24; H01F-001/26; H01F-041/02;
MC: A12-E08A1; L03-B02A; V02-A02A; V02-H03; V02-H04; X12-C01D1;
DC: A85; L03; V02; X12;
PR: DE1035271 14.08.1997;
FP: 25.02.1999
UP: 05.08.2003
